

Idenden Paloliima 950



Idenden Paloliima 950 on levitettävä natriumsilikaatti. Se soveltuu palontorjuntalevyjen kiinnittämiseen galvanoituihin pintoihin, teräkseen, betoniin, tiilipintaan sekä toisiinsa.

- **Sitoo useita eri eristemateriaaleja**
- **Sidos kestää kuumuutta kaksi tuntia standardin BS 476 Osa 20: 1987 mukaisesti**
- **Kuivuu tulta kestäväksi kalvoksi (BS 476 Osa 4: 1970)**
- **Säilyttää ominaisuutensa 950° C asti**
- **Käyttö, varastointi ja kuljetus on turvallista**
- **Ei sisällä asbestia**



Apalcon Oy
Kynnöstie 3, 05810 Hyvinkää
Puh. 010 315 8800, Fax 010 821 0299
Matkap. 040 553 1850
myynti@apalcon.fi
www.apalcon.fi

Paloeristykset

Apalcon Oy

Idenden Paloliima 950

Väri: vaalea

Muoto: massa

Paino litraa kohti: noin 1,7 kg

Koostumus: Natriumsilikaatti ja apuaineet

Pakkaus: 17 kilon muoviasia

Varastointiaika: Säilytettynä avaamattomassa pakkauksessa, viileässä (6–30°C) ja kuivassa sekä suojassa suoralta auringonvalolta kestää vähintään 12 kk valmistuspäivästä.

SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ.

Kuivumisaika: Tarttumisaika 0–5 minuuttia, lopullinen kovuus 8–12 tunnissa

Toimintalämpötila: 0°C – 950°C

Levityslämpötila: Yli 5°C

Reagointi tuleen: Kosteana syttymätön

Kuivumisen jälkeen: Riippumattoman tutkimuksen mukaan palamaton (BS 476 Osa 4)

Tulentorjuntakyky: Käytettynä vuorivillan kiinnitykseen teräkseen ja altistettuna rakenne BS 476 Osa 20: 1987 mukaisesti kuumuudelle rakenne kesti 950°C lämpötilan kahden tunnin ajan.

Riittoisuus: 2,5 m² / litra

Tahrojen poisto: Poista liiman aiheuttamat tahrat vedellä.

KÄYTTÖOHJEET:

Tärkeää: Idenden Paloliima 950 käytössä huomioitava käyttöturvallisuusohjeet



1. Käsitteltävien pintojen tulee olla kuivia ja eikä niillä saa olla pölyä, rasvaa tai helposti irtoavia materiaaleja.

2. Sekoita massa hyvin ja levitä se käsiteltävälle pinnalle käyttäen harjaa tai kampalastaa. Litran tulisi riittää 2,5 m² peittämiseen.

3. Paina eriste paikalleen 2–3 minuutin kuluessa. Idenden Paloliima 950 ei välittömästi tartu villaan voimakkaasti, joten etenkin tiheitä materiaaleja tulee jonkin aikaa painaa kiinni.

4. Työkalujen puhdistus vedellä

HUOMAA: Idenden Paloliima 950 muodostaa kuivuessaan kovan ja hauraan kalvon, joten sitä ei voi käyttää paikoissa, joissa se altistuu liikkeelle. Kuivunut massa ei ole vedenkestävää ja sitä tulee käyttää vain kuivissa kohteissa.

Noudata turvaohjeita

Katso erillistä Idenden Paloliima 950 käyttöturvallisuusohjetta, joka sisältää turvallisuusohjeet, ensi-aputoimenpiteet sekä tuotteen hävitysohjeet.

Apalcon Oy
Kynnöstie 3, 05810 Hyvinkää
Puh. 010 315 8800, Fax 010 821 0299
Matkap. 040 553 1850
myynti@apalcon.fi
www.apalcon.fi

Paloeristykset
Apalcon Oy